Textil

Calificación: Sin calificación
Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

<t

Uso	Norcryl	Polimero	Solidos %	PH	Viscosidad	Propiedades	Aplicaciones
Autoadhesivos	122-05A	Vinil Acrílico	50± 1	3.0-5.0	400-1000	Muy buena adhesión y baja cohesión. Muy buen mojado de superficies.	Adhesivo de mesa de estampado. Tackificante en mezclas autoadhesivas.
Apresto s	455	Vinílico	50 ± 1	4.5-6.0	2000-4000	Mano dura.	Apresto textil temporario
Espesante	122-09	Acrílico	30 ± 1	2.0-4.0	10-50	Alto poder espesante a pH alcalino.	Espesante acrílico.
Estampado	126-50	Acrílico estirénico autoreactivo	50 ± 1	6.7-7.5	500-1500	Auto reactivo. Mano intermedia.	Ligante de curado en frío para estampación.
Estampado	126-95B	Acrílico autoreactivo	50± 1	2.5-5.0	20-120	Libre de Nonil Fenol, on tensoactivos amigables con el medio ambiente. Auto reactivo. Mano blanda. Tacto muy suave. Buena resistencia al frote húmedo	Ligante para estampado.
Estampado	6945-X2	Acrílico autoreactivo	50 ± 1	3.5-5.5	20-250	Libre de Nonil Fenol, on tensoactivos amigables con el medio ambiente. Auto reactivo. Mano muy blanda	Ligante para estampado textil.
Estampado	5004	Acrílico autoreactivo	45 ± 1	4.0-5.0	20-100	Libre de Nonil Fenol, on tensoactivos amigables con el medio ambiente. Auto reactivo curado a temperatura ambiente, libre de formaldheido en el curado. Mano blanda. Buena resistencia al frote húmedo	Ligante para estampado textil libre de formol.
Estampado	5020	Acrílico autoreactivo	37.5 ± 1.5	9.5-10.5	10-100	Auto reactivo. Mano muy blanda. Tacto muy suave y seco. Buena resistencia al frote húmedo.	Ligante para estampado textiltacto seco.
Estampado	283-X2	Acrílico.	49 ± 1	8.0-9.0	500-1500	Mano suave. Reticula en frío	Ligante para estampación curado en frío.
Ligante	66	Vinil acrílico	50 ± 1	3.5-4.5	20-200	Mano imedia. termoactivable	Articulos textiles
Ligante	98	Acrílic	45 ± 1	3.5-5.	20-100	Mano dura.	Ligante para guatas

		o auto reactivo		0		Guata de tacto suave. Auto reactiva	
Ligante	112-01A	Copolímero Vinil acrílico	55 ± 1	4.0-5.5	50-60	Mano de dureza intermedia. Termoactivable.	Punta dura. Contrafuertes para calzado termoactivables
Ligante	116-01B	Vinílico auto reactivo	45 ± 1	3.5-5.0	20-100	Auto reactivo. Activable por radiofrecuencia.	Ligante para guatas de uso automotriz,sellables por radiofrecuencia. Ligante de no tejido bajo para bordados.
Ligante	126-04A	Acrílico auto reactivo	55 ± 1	7.5-8.5	100-300	Auto reactivo. Buena resistencia al lavado. Altos sólidos.	Flocado sobre tela o PVC. Pegado de telas.
Ligante	126-56AX3	Acrílico estirénico autoreactivo	45 ± 1	5.0-7.5	20-100	Mano Rígida. Auto reactivo. Mayor capacidad de desgarre que 116-01B.	Dorso de telas. Ligante de mano rígida para no tejido bajo para bordados.
Ligante	144-X3	Acrílico auto reactivo	45 ± 1	6.5-7.5	180-250	Baja generación de espuma. Apto para trabajar en máquinas con rodillos de alta fricción. Resistente al lavado y a la limpieza en seco. Mano blanda, tacto suave.	Dorso para piel sintética. Ligado de fibras en dorsos textiles.
Ligante	170	Acrílico auto reactivo	45 ± 1	3.5-5.0	20-100	Auto reactivo. Mano dura	Ligante para guatas.
Ligante	183	Acrílico estirénico autoreactivo	45 ± 1	4.0-6.0	180-250	Auto reactivo. Mano dura	Pegado termoactivable de telas. Ligante para resinado de telas, dorsos. Ligante para la fabricación de telas para rodillos
Ligante	281-X2	Vinil acrílico auto reactivo	40 ± 1	3.0-5.0	20-100	Película flexible. Auto reactivo. Mano intermedia.	Pegado de telas. Ligante económico para no tejidos bajos y estampados textiles.
Ligante	302	Estirénico	40 ± 1	8.0-9.0	20-100	Mano dura. Alto TG. No forma película a temperatura ambiente	Ligante termoactivable por solvente para telas para punta dura y contrafuertes de calzado.
Ligante	330	Acrílico estirénico	48 ± 1	8.0-9.0	20-100	Mano dura. Alto TG. No forma película a temperatura ambiente	Impregnación de telas para plantillas.
Ligante	470	Acrílico	49 ± 1	8.0-9.0	500-1500	Sin contenido de formol en película seca. Mano suave. Curado temperatura ambiente.	Ligante de fibras para no tejido bajo.
Ligante	540-X4	Híbrido uretánico-acrílico	30 ± 1	7.0-7.5	10-100	Mano blanda, sin pegajosidad. Película seca flexible y de altas propiedades fisicas.	Terminaciones textiles suaves y muy naturales.
Ligante	1260-X10	Acrílico auto reactivo	45 ± 1	6.5-8.5	150-300	Auto reactivo Mano blanda	Dorsos para piel sintética de mano blanda